

BISON® MONTAGEKIT SUPER STRENGTH

Adeziv de constructii pe baza de cauciuc neoprenic



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de constructii de calitate superioara, cu capacitate de umplere, universal, cu aderența initiala foarte buna, pe baza de cauciuc neoprenic. Pentru fixarea cu usurinta a tuturor tipurilor de materiale. Cuiete si suruburile nu mai sunt necesare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Indicat pentru lipirea puternica a tuturor tipurilor de materiale (de constructii) precum, lemn, piatra, metal si o varietate de materiale sintetice pe aproximativ orice suprafata: piatră, beton, lemn, metal, sintetice, decorațiuni, gips carton, etc. Pentru uz interior si exterior. Excelent pentru asamblari variate, de ex cadre de lemn, plinte, praguri, glafuri, panouri de construcție, lambriuri, sipci, frize din lemn, jgheaburi, semnalizatoare si indicatoare pentru usi, numere de casă, panouri, praguri, placi

ceramice, cârlige de suspendare, prize, cutii. Nu este indicat pentru lipirea materialelor neporoase intre ele, pentru zone cu permanenta umiditate si/sau pentru materialele aflate in contact permanent cu apa, pentru oglinzi, polietilenă (PE) și polipropilenă (PP).

PROPRIETATI

- foarte puternic
- aderența initiala foarte puternica
- elasticitate permanenta
- capacitate de umplere
- indicat si pentru suprafete neuniforme
- aderența rapida
- rezistenta la umiditate si caldura
- inlocuieste cu succes cuietele si suruburile

PREGATIRE

Conditii de aplicare: Nu utilizati la temperaturi sub +5°C.

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele de lipit trebuie sa fie curate și uscate, degresate și lipsite de praf. Asigurati-va ca suprafetele ce urmeaza a fi lipite sunt solide.

Echipament necesar: Pistol pentru adeziv BISON Click Gun. Un ciocan de cauciuc pentru presare.

APLICARE

Consum specific: Placi si panouri: aprox: 5-8 m²/kg in functie de greutatea materialului. Sipci, plinte, cadre de lemn: aprox 4-6 m².

Instructiuni de utilizare: Taiati varful de plastic deasupra filetelui, atasati aplicatorul din plastic si decupati oblic (deschidere de cel puțin 5 mm diametru). Aplicati adeziv in linii sau puncte la o distanta de 20-40 cm in functie de greutatea materialului. Asigurati-va ca ati aplicat adeziv pe colturi si de-a lungul marginilor. Asezati placile in pozitia corecta si presati ferm printr-o miscare de alunecare. Se pot efectua modificari de pozitie, daca este cazul. Atunci cand lipiti materiale aflate sub tensiune, aplicati metoda "Power Bonding": fixati materialul, presati si dezlipiti imediat. Lasati sa se usuce adezivul timp de 5 minute, asezati din nou in pozitia corecta si presati ferm. Nu mai pot fi facute ajustari de pozitie. Daca este necesar, asigurati

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

suport materialelor grele pana la uscarea completa.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se indeparteaza cu Thinner pentru Bison Kit. Dupa uscare, adezivul se indeparteaza doar pe cale mecanica sau cu solutie de indepartat vopsea (testati in prealabil).

Recomandare: Utilizati Bison Poly Max pentru a lipi piatra naturala.

TIMP USCARE

Timp de manipulare: lipeste aproape imediat prin utilizarea metodei: "Power Bonding".

Uscare completa: dupa aprox 48 de ore

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: foarte buna

Rezistența la apa: buna

Rezistență la temperatură: cuprinsa intre -20°C si +100°C

Rezistență la radiatii UV: foarte bună

Rezistența la chimicale: buna

Comportamentul la vopsire: foarte bun

Elasticitate: foarte buna

Capacitate de umplere: buna

DATE TEHNICE

Baza: cauciuc neoprenic

Culoare: bej

Vascozitate: pasta

Conținut solid: aprox. 65%

Densitate: aprox 1,23 g/cm³

Punct de aprindere: K1 (<21°C)

Contractare: aprox 35%

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricatiei. Perioada limitata de valabilitate dupa deschiderea ambalajului.

A se pastra foarte bine inchis in spatii uscate, racoroase si ferite de inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro